



House of Kolor (BC – PBC - SG) Base Coat - (Lösemittelbasis)

„Base Coats“ Basislacke können als Untergrund für eine Kandy-Lackierung dienen oder als Endfarbe - mit Klarlack versehen werden. Diese brillanten Basislacke werden 50 % mit Basisverdünnung spritzfertig eingestellt. Also 2 Teile Basislack und 1 Teil Verdünnung, z.B. in der Kabine RU 311 Medium Reducer und bei niedrigen Temperaturen oder Kleinteilen RU 310 Fast Reducer verwenden.

Es sollten ca.3 mittelnasse Gänge gespritzt werden, bis eine gleichmäßige Deckung erreicht ist.

Die Abluftzeit zwischen den Gängen beträgt 10 – 15 Minuten.

Wenn auf Base Coats abgeklebt werden soll (für Grafiken etc.) muss erst ein 1 K-Klarlack (SG 100) zwischen gespritzt werden um Klebemarken zu vermeiden.

House of Kolor Basislacke müssen immer entweder mit einem Kandy oder SG 100 überlackiert werden, bevor handelsüblicher 2-K Klarlack als Abschlusslack auflackiert wird.

Achtung: House of Kolor übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

**Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.
Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.**

Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

**Petzoldt's OHG
Lütkenheider Str. 10, 58099 Hagen
Tel.: 02331/483340 Fax: 02331/4833410
www.Petzoldts.de**