



House of Kolor 2-K Kandy (Lösemittelbasis)

Verarbeitung in Amerikanischen Urethane Lacksystemen:

Auf die abgelüftete Metallic- oder Perlmutter-Basislackierung wird der Kandy wie folgt aufgetragen.

Kandy 2:1, also 2 Teile Kandy + 1 Teil KU100 Kosmik-Catalyst Härter + 1 Teil RU310 oder RU311 Reducer-Verdünnung mischen.

Ersten Spritzgang ablüften lassen bis der Untergrund noch schwach klebt, dann mit dem nächsten Gang folgen. Bei zu langen Abluftzeiten kann der Lack „hochkommen“ und kräuseln.

3 – 5 Spritzgänge aufbringen bis der Ton gleichmäßig da ist. Spritzrichtung bei jedem Gang ändern um eine Streifenbildung zu vermeiden.

Nach der letzten Kandyschicht mindestens 12 Stunden trocknen lassen, dann leicht mit einem Schleifpad mattieren und mit Klarlack fertig lackieren.

Achtung: House of Kolor übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Petzoldt's OHG
Lütkenheider Str. 10, 58099 Hagen
Tel.: 02331/483340 Fax: 02331/4833410
www.Petzoldts.de