



## **Urethane Striping & Lettering Enamel (Lösemittelbasis)**

### **Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Linierfarbe kann zum Linieren (Pinstriping), Beschriften und für Airbrusharbeiten eingesetzt werden.

Die Lacke beinhalten eine hohe Pigmentierung, wenig Bindemittel und haben eine lange offene Zeit.

### **Verarbeitung mit anschließender Klarlackversiegelung:**

Die Farbe kann mit (Schwertschlepper- oder Linier-) Pinsel, Liniergerät (Beugler) oder Airbrush-Pistole verarbeitet werden.

Die Linierfarbe ist gebrauchsfertig für den Einsatz mit dem Liniergerät. Bei Einsatz von Pinsel oder Airbrushpistole kann mit der Spezialverdünnung U00 Reducer verdünnt werden ( ca. 1:1 ). Ca. 1-4 Stunden Abluftzeit einhalten bevor mit Klarlack versiegelt werden kann.

### **Verarbeitung ohne Klarlackversiegelung:**

Die Linierfarbe muss mit dem Spezialhärter KU200 Catalyst im Verhältnis 8 : 1 (d.h. 8 Teile Linierfarbe mit 1 Teil Härter) angemischt werden. Die Farbe dann vorzugsweise mit Pinsel oder Liniergerät auftragen. Die Farbe härtet witterungsbeständig aus und braucht nicht mit Klarlack überlackiert werden.

**Achtung: House of Kolor übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen.**

**Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.**

**Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.**

**Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.**

**Petzoldt's OHG**  
**Lütkenheider Str. 10, 58099 Hagen**  
**Tel.: 02331/483340 Fax: 02331/4833410**  
**[www.Petzoldts.de](http://www.Petzoldts.de)**